

CONDOR PIL



BLANC BROyé AUX LIANTS COMPLEXES

Préparation pigmentaire broyé avec un liant organique complexe en milieu solvant.

INT.

DESTINATION

Préparation des peintures garnissantes satinées à brillantes de très grande souplesse
Boiseries extérieures (dessous de toit)
Travaux nécessitant des produits de hautes tenues

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 4 A

EXT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Viscosité 20°C	Pâte légèrement caoutchouteuse
Densité 20°C	2,5
Préparation	MAT : 80% PIL + 20% GLY67 + 3% SICCATIF SATIN : 80% PIL + 10% LIN + 10% TERE + 3% SICCATIF BRILLANT : 80% PIL + 20% LIN + 3% SICCATIF
Usage	Intérieur - Extérieur
Dilution	White spirit
Teinte	Blanc
Conservation	2 ans en emballage d'origine
Logement	5 et 35 kg