

ORIGINE
Condor

IMPRESSSION

PEINTURE BIOSOURCÉE PAR NATURE

Int



COV
<0,1G/L



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Composé de matières premières naturelles et biosourcées
- Faible teneur en C.O.V
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne application
- Prêt à l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

ORIGINE IMPRESSSION est une peinture à base de résine alkyde végétale biosourcée à 98%, diluable à l'eau, 3% maximum, d'usage intérieur. Elle s'applique sur tout support du bâtiment neuf ou de rénovation.

ORIGINE IMPRESSSION s'applique sur des supports tels que menuiseries, maçonneries. et apporte une meilleure adhérence sur tous supports poreux.

MODE OPÉRATOIRE

ORIGINE IMPRESSSION est prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontées d'humidité. Dépolir les peintures par lessivage alcalin ou ponçage mécanique, rincer et laisser sécher.

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et en particulier au NF DTU 59.1. Après préparation, les supports doivent être sains, cohésifs, propres et secs pour recevoir une couche de **ORIGINE IMPRESSSION** avant l'application de deux couches de finitions.

Sur plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit intérieur de rebouchage, lissage, ratissage, ciment et enduits hydrauliques, après préparation du support, application d'une couche de **ORIGINE IMPRESSSION**.
Sur ancienne peinture adhérente : après préparation du support, dépolissage des peintures brillantes et epoussetage soigné, application d'une couche de **ORIGINE IMPRESSSION**

2. Utilisation d'**ORIGINE IMPRESSSION**

Bien que prête à l'emploi pour une application brosse, rouleau, une dilution de 5 à 10% d'eau peut s'avérer souhaitable sur supports poreux en première couche.

Pour une application au pistolet airless, diluer à environ 3% à 5% d'eau.
Laisser sécher à coeur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Aspect	Mat velouté
• Couleur	Blanc opacifiant
• Composant principal	Alkyde végétale phase aqueuse
• Conditionnement	1L - 3L - 10L
• Consommation	8 à 10M ² /L
• Densité	1.47
• Destination	Intérieur
• Temps de séchage	Hors poussière : 30 min Sec : 2 heures Recouvrable : 6 heures
• Température ambiante de travail	8°C à 35°C
• Dilution	Eau
• Stockage	Craint le gel
• Matériel d'application	Brosse mixte, manchon : polyamide méché Rouleau 12 mm, pour une finition plus soignée : polyamide texturé 12/14 mm, brosse, pistolet airless, utilisation du rouleau Microfibres (maxi 9mm, rayé bleu)
• Nettoyage du matériel	Eau tiède + savon
• Taux de C.O.V.	<1gr/L
• Brillant spéculaire	sous 60° environ 2,4% Sous 85° environ 10%

PRÉCAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. Produit réservé à l'usage professionnel.

STOCKAGE

Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.
Stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture. La peinture peut-être conservée 6 mois à l'abri du gal et des fortes chaleurs. une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de peinture restant dans l'emballage. Passé ce laps de temps, le produit risque de perdre en qualité ou en sécurité microbiologique, parfois seulement en texture ou couleur.