

SAT EXTER TOITURE

ACRYLIQUE MAT VELOUTE EXTERIEUR

Peinture mate veloutée à base d'émulsion de copolymère acrylique de grande résistance extérieure



DESTINATION

Extérieur
Façade
Application verticale
Toiture

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/i) gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 20 gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat velouté (environ 9% à 60°)		
Viscosité 20°C	10 Poises		
Densité 20°C	1,40		
Rendement	9 à 14 m ² /L.		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 20min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 12h
Usage	Extérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc – toutes teintes		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	15 L		

APPLICATION

1° couche	5 à 10% d'eau
2° couche	0 à 5% d'eau
0 mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique
Teintes	Nuancier 7 teintes

NUANCIER 7 TEINTES



MODE D'EMPLOI

Appliquer sur support propre, sec et sain.
Appliquer deux couches de SAT EXTER TOITURE ou une couche croisée si l'application se fait mécaniquement.
Prévoir une couche d'impression sur les supports lisses

MENTIONS SPÉCIALES

Mentions de danger	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
Mentions supplémentaires	EUH 208. Contient du 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one et du méthylisotiazolinone EUH211 : Attention ! Présence de dioxyde de titane. Les

SAT EXTER TOITURE

ACRYLIQUE MAT VELOUTE EXTERIEUR

Peinture mate veloutée à base d'émulsion de copolymère acrylique de grande résistance extérieure



gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols.

P102 : Conserver hors de la portée des enfants

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer

P260 : Ne pas respirer les vapeurs

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement